(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro





(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 19. Dezember 2002 (19.12,2002)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 02/100638 A1

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: 21/08, E04F 15/20

B32B 27/06,

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP01/07357

(22) Internationales Anmeldedatum:

28. Juni 2001 (28.06.2001)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:

201 08 668.9

22. Mai 2001 (22.05.2001) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): KRONOSPAN TECHNICAL COMPANY LTD. [CY/CY]; 2 Andrea Zekkou Street, 2404 Engomi / Nicosia (CY).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): DÖRING, Dieter [DE/DE]; Mühlbacher Strasse 1, 01561 Lampertswalde (DE)

(74) Anwalt: GILLE HRABAL STRUCK NEIDLEIN PROP ROOS; Brucknerstrasse 20, 40593 Düsseldorf (DE).

- (81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW.
- (84) Bestimmungsstaaten (regional): ARIPO-Patent (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR), OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).


Veröffentlicht:

mit internationalem Recherchenbericht

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: LAMINATE FLOOR COVERING WITH A DOUBLE-LAYERED IMPACT SOUND INSULATION SYSTEM

(54) Bezeichnung: LAMINATFUSSBODEN MIT ZWEILAGIGER TRITTSCHALLDÄMPFUNG



(57) Abstract: The invention relates to a panel (1) for a floor covering consisting of a layer (2) which is made of a thermoplastic material and which is arranged in between the lower side of the panel (1) and another layer (3). The other layer especially consists of a very thin, firm type of paper which is impregnated with acrylate. The invention provides good insulation of the impact sound generated during walking.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft Paneel (1) für einen Fußbodenbelag mit einer aus thermoplastischem Material

bestehenden Schicht (2), die zwischen der Unterseite des Paneels (1) und einer weiteren Schicht (3) angebracht ist. Die weitere Schicht besteht insbesondere aus einem sehr dünnen, festen Papier, welches mit Acrylat imprägniert worden ist. Mit der Erfindung konnte Schall beim Begehen besonders gut gedämpft werden.



WO 02/100638 PCT/EP01/07357

Laminatfußboden mit zweilagiger Trittschalldämpfung

Die Erfindung betrifft einen Fußbodenbelag mit einer trittschalldämpfenden Schicht, wie er in Häusern und Wohnungen vielfach verwendet wird, sowie ein Herstellungsverfahren für den Fußbodenbelag. Ein solcher Fußbodenbelag ist aus der Druckschrift WO 01/09461 Al bekannt.

Ein starrer Fußbodenbelag kann aus Holz,
Holzwerkstoffen und/oder aus Kunststoff bestehen.

Bekannt sind u. a. Laminatfußböden, die aus einzelnen
Paneelen zusammengesetzt sind und schwimmend verlegt
werden. Ein einzelnes Paneel besteht beispielsweise aus
einer HDF-Trägerplatte sowie einer hierauf
aufgebrachten Laminatschicht, die u. a. für das

Aussehen des Fußbodens verantwortlich ist.

Bewegen sich Personen in einem Raum, der mit starren Fußbodenpaneelen ausgestattet ist, so ist die Geräuschentwicklung deutlich größer als bei Rāumen, die mit Teppichen oder elastischen Bodenbelägen wie PVC ausgelegt sind. Die Geräuschentwicklung beruht auf Reflektionen von Stoßwellen, die beim Begehen in den Boden eingeleitet werden. Das Amplitudenspektrum der Stoß- bzw. Schallwellen hängt von den Grenzen Raum - Boden, Boden - Untergrund sowie von der Dämpfung in den verschiedenen Schichten ab. Die Geräuschentwicklung ist dann besonders groß, wenn zwischen zwei Schichten, also z. B. zwischen dem Laminatfußboden und dem darunter befindlichen Estrich eine Luftschicht verbleibt.

Um die Geräuschentwicklung beim Begehen herabzusetzen, werden verschiedene mattenförmige Materialien wie Noppaschaum, Kork, polymergebundene Matten aus Altgummi und Kork, Wellpappe oder weiche Holzfaservliese als

5 Unterlage unter einem starren Bodenbelag oberhalb des Estrichs eingesetzt. Die hierdurch erzielbare schalldämpfende Wirkung ist jedoch unbefriedigend. Daher wurde bereits versucht, die genannten mattenförmigen Materialien direkt auf der

10 Bodenrückseite eines starren Fußbodenbelages, also z. B. auf den Boden eines Fußbodenpaneels zu kleben. Nachteilhaft muss hierfür ein hoher technischer Aufwand betrieben werden. Folglich sind die Kosten hoch.

So ist aus der Druckschrift DE 196 20 987 C1 eine Dämmfolie bekannt, die mit einem Klebestreifen ausgerüstet ist. Es ist vorgesehen, die Dämmfolie auf der Unterseite eines starren Fußbodenbelages aufzukleben, um so eine Geräuschentwicklung beim Begehen des Fußbodens herabzusetzen.

Insgesamt ist die erreichte Schallreduzierung im Verhältnis zum technischen Aufwand unbefriedigend.

Aus der Druckschrift DE 43 29 766 A1 ist bekannt, einen polymeren Werkstoff zur Trittschalldämmung eines Bodens vorzusehen.

Gemäß der Druckschrift DE 38 35 638 Al wird ein Dämmmaterial aus expandierfähigem Polystyrol als Dämmschicht bei starren Fußbodenbelägen eingesetzt.

Aus der Druckschrift WO 01/09461 Al ist bekannt, eine Schicht aus thermoplastischem Material fest mit dem Fußbodenbelag zu verbinden, um so zu guten dämpfenden Eigenschaften zu gelangen.

Beim Stand der Technik ist in der Regel nachteilhaft eine relativ dicke schalldämpfende Schicht erforderlich, um den gewünschten Effekt zu erzielen. Die Verlegung dicker Fußbodenbeläge ist jedoch

- regelmäßig in einem Gebäude problematisch, da wegen Türen und Böden in angrenzenden Räumen der Laminatfußboden nicht zu dick sein darf. Andernfalls gibt es Stufen zum angrenzenden Raum oder eine Tür kann nicht mehr geöffnet oder geschlossen werden. Stufen
- sind aus optischen Gründen unerwünscht. Außerdem stellen sie sogenannte Stolperfallen dar. Türen müssen an die geänderte Fußbodenhöhe angepasst werden.
- 15 Gegenüber dem vorgenannten Stand der Technik ist es Aufgabe der Erfindung, einen Fußbodenbelag zu schaffen, der über sehr gute schalldämpfende Eigenschaften verfügt, so dass die schalldämpfende Schicht sehr dünn sein kann. Aufgabe der Erfindung ist ferner die 20 Schaffung eines Verfahrens, mit dem der erfindungsgemäße Fußbodenbelag auf einfache Weise hergestellt werden kann.
- Die Aufgabe der Erfindung wird durch einen Fußbodenbelag mit den Merkmalen des ersten Anspruches gelöst. Ein Verfahren zur Herstellung des Fußbodenbelages weist die Merkmale des ersten Nebenanspruches auf. Vorteilhafte Ausgestaltungen ergeben sich aus den nachgeordneten Ansprüchen.

Der Fußbodenbelag nach Anspruch 1 weist auf seiner Unterseite eine Schicht aus thermoplastischem Material auf. Die Schicht aus thermoplastischem Material ist fest mit dem Fußbodenbelag verbunden. Der Fußbodenbelag besteht aus Holz, Holzwerkstoffen und /

WO 02/100638 PCT/EP01/07357

oder Kunststoffen.

Thermoplastisches Material ist ein solches, welches sich bei Überschreiten einer materialabhängigen

5 Temperatur erweicht und fließfähig wird. In diesem Zustand ist das Material verformbar und kann auf die Unterseite des Fußbodenbelages durch Streichen oder Aufwalzen aufgebracht und so im Sinne der Erfindung fest mit dem Fußbodenbelag verbunden werden.

10

Wird die vorgenannte Temperatur unterschritten, so verfestigt sich das Material.

Die vorgenannten Eigenschaften des thermoplastischen

Materials ermöglichen es, dieses bei erhöhten

Temperaturen mit der Unterseite des starren

Fußbodenbelages durch Aufstreichen oder Aufwalzen fest

zu verbinden. Durch die feste Verbindung werden die

Schallwellen direkt in die schalldämpfende Schicht ohne

Reflexion an der Grenzschicht übertragen. Damit

entfällt eine wesentliche Ursache für eine fehlende

Schalldämpfung, die bei Fußböden gemäß eingangs

genanntem Stand der Technik problematisch ist. Es

resultiert eine sehr gute Schalldämpfung.

25

An die Unterseite der schalldämpfenden thermoplastischen Schicht ist diese mit einer weiteren dünnen Schicht und zwar insbesondere mit einem Papier verbunden. Auch zwischen dieser weiteren dünnen Schicht und der thermoplastischen Schicht verbessert die feste Verbindung die schalldämpfenden Eigenschaften.

Die schalldämpfende Schicht aus thermoplastischem Material müsste idealerweise direkt mit dem Fußboden, 35 auf dem die Paneele aufliegen, also zum Beispiel einem Estrich fest verbunden sein. In der Praxis ist dies zu aufwendig. Es hat sich nun herausgestellt, dass die schalldämpfenden Eigenschaften der thermoplastischen Schicht im Vergleich zum eingangs genannten Stand der Technik weiter verbessert werden können, wenn diese auf der Unterseite nicht einfach auf einem Estrich oder ähnlichem aufliegt, sondern statt dessen mit einer dünnen weiteren Schicht wie einem Papier an der Unterseite verbunden ist. Schichtdicken der schalldämpfenden Schicht unterhalb von 2 Millimetern bei geeignet gewählter Schicht, also bei einem geeignet gewählten Papier sind dann ausreichend, um zu sehr guten schalldämpfenden Eigenschaften zu gelangen.

Die weitere Schicht verfügt im Vergleich zur

15 thermoplastischen Schicht nicht über schalldämpfende
Wirkungen. Die weitere Schicht kann ganz oder zum Teil
aus einem Kunstharz bestehen. Sie ist dünner als die
Schicht aus thermoplastischem Material.

Da das thermoplastische Material lediglich erwärmt und aufgestrichen oder aufgewalzt werden muss, ist die Herstellung einfach. Ein hoher technischer Aufwand muss somit nicht betrieben werden. Das thermoplastische Material ist dann porenfrei aufgebracht, was ebenfalls die schalldämpfende Wirkung der thermoplastischen Schicht fördert.

Die Erfindung kann grundsätzlich bei jedem
Fußbodenbelag angewendet werden. Das erfindungsgemäße

30 Problem tritt jedoch insbesondere bei starren
Fußbodenbelägen wie Laminat oder Parkett auf. Ein
starrer Fußbodenbelag besteht in der Regel aus Holz,
Holzwerkstoffen (HDF oder MDF) und/oder aus Kunststoff.

35 Als zweckmäßig hat sich eine Stärke von wenigstens 0,1 mm der schalldämpfenden Schicht ergeben. Eine WO 02/100638 PCT/EP01/07357

Stärke von 2 mm der schalldämpfenden Schicht aus thermoplastischem Material sollte nicht überschritten werden. Andernfalls werden die Paneele unerwünscht sehr dick. Auch steht der erforderliche Materialaufwand nicht in einem wirtschaftlichen Verhältnis zum erzielbaren Effekt.

In Versuchen hat sich eine Stärke von 0,3 mm der thermoplastischen Schicht als vorteilhaft

10 herausgestellt, um die gewünschten Ziele "dünnes Paneel" sowie "sehr gute Trittschalldämpfung" miteinander zu verbinden. Voraussetzung hierfür ist der Einsatz der weiteren Schicht, also beispielsweise der Einsatz eines besonders gut geeigneten Papiers.

15

Selbstverständlich ist die geeignetste Schichtdicke der thermoplastischen Schicht materialabhängig. Im jeweiligen Einzelfall variiert diese also.

20 Als thermoplastisches Material werden insbesondere Polymerisate oder Copolymerisate vorgesehen. Zu bevorzugen sind solche Polymerisate oder Copolymerisate, die im Raumtemperaturbereich ein ausgeprägtes physikalisches Relaxationsverhalten 25 zeigen. Beispiele für thermoplastische Polymere mit ausgeprägtem physikalischen Relaxationsverhalten im Raumtemperaturbereich sind Polyvinylpropionat oder Polyvinylacetat. Dagegen ist beispielsweise Polycarbonat mit seiner hohen Glastemperatur ein völlig 30 ungeeignetes Material. Messtechnisch zeigen geeignete Materialien beispielsweise bei der Darstellung des Torsionsmoduls in Abhängigkeit von der Temperatur im Verlustmodul tan δ im Raumtemperaturbereich bzw. unmittelbar angrenzenden Temperaturbereichen ein 35 ausgeprägtes Maximum. Die physikalischen Grundlagen einschließlich beispielhafter Kurven enthalten

Lehrbücher der Polymerphysik wie beispielsweise:
Chemie, Physik und Technologie der Kunststoffe Band 6,
Kunststoffe 1 - Struktur und physikalisches Verhalten
der Kunststoffe -, Kapitel 4; K. A. Wolf, Springer Verlag 1962.

Zeigt das Material ein ausgeprägtes physikalisches Relaxationsverhalten im Raumtemperaturbereich, so wird eine besonders gute Dämpfung erzielt, da besonders gut 10 kinetische Energie in Wärme umgewandelt wird.

Beispiele für Materialien, die ein besonders gutes Relaxationsverhalten bei Raumtemperatur zeigen, sind:

Polyvinylformale, Polyvinylbutyrale, Polyvinyläther,
Polyisobutene oder Copolymerisate wie z. B.
Terpolymerisate aus Acrylnitril, Butadien und Styrol
(ABS), Copolymere aus Vinylchlorid und 2Athylhexylacrylat, Copolymere aus Vinylacetat und
Vinyllaurat oder auch Polymermischungen dieser Polymere
auch unter Zusatz typischer Polymerweichmacher.

Ein weiter verbesserter schalldämpfender Effekt wird bewirkt, indem Polymerisaten oder Copolymerisaten

25 Füllstoffe, insbesondere leichte organische Füllstoffe mit einer Dichte kleiner als 1 g/cm³ wie zum Beispiel Holzmehl zugesetzt werden. Derartige Füllstoffe können bis zu 90 Masse-% zugesetzt werden. Vorteilhaft ist ein Zusatz von wenigstens 10 Masse-%. Insbesondere sollten

30 Masse-% zugesetzt sein.

In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung wird das thermoplastische Material so gewählt, dass es adhäsive Eigenschaften aufweist. 35 Adhäsion ist ein polymertypischer Fachbegriff. Ein Beispiel für ein Material, welches im Sinne der Erfindung adhäsive Eigenschaften aufweist, sind

WO 02/100638

thermoplastische Kautschuke.

Wird das Material so gewählt, dass es adhäsive 5 Eigenschaften aufweist, so haftet es erwünscht auf der weiteren Schicht. Lufteinschluss zwischen der weiteren Schicht und der thermoplastischen Schicht wird so vermieden. Schall wird daher entsprechend gut gedämpft.

PCT/EP01/07357

10 Die schalldämpfenden Eigenschaften sind dann in einer Ausführungsform besonders gut, wenn ein sehr festes, dünnes Papier eingesetzt wird. Aus diesem Grunde liegt das Papiergewicht vorteilhaft bei lediglich 10 bis 50 g/m². Um zu einem besonders festen Papier zu gelangen,

15 ist dieses vorteilhaft mit einem Kunstharz imprägniert. Das Kunstharz ist insbesondere in das Innere des Papiers zum Beispiel durch Hineinpressen gebracht worden. Das Papier ist vorzugsweise mit Acrylat imprägniert worden, welches sich vorteilhaft im Inneren

20 des Papiers befindet. Das Papiergewicht beträgt dann bevorzugt nicht mehr als 30 g/m².

Eine feste, dünne weitere Schicht, also zum Beispiel ein festes Papier mit geringem Gewicht einzusetzen, hat 25 ferner den Vorteil, dass durch die weitere Schicht die Gesamtdicke des Paneels kaum gesteigert wird.

Das eingesetzte Papier weist insbesondere dann die bevorzugte hohe Festigkeit im Sinne der Erfindung auf, 30 wenn es keine Spaltung im Anschluss an die Durchführung eines normierten Wasserdampftests zeigt, bei dem das Papier zwei Stunden lang einem Wasserdampf ausgesetzt wird.

35 Der anspruchsgemäße Fußbodenbelag wird hergestellt, indem thermoplastisches Material so erwärmt wird, dass es fließfähig wird. Das erwärmte Material wird auf die Unterseite von Elementen des Fußbodenbelages oder auf eine Trägerplatte für einen solchen Fußbodenbelag aufgestrichen oder aufgewalzt. Das erwärmte 5 thermoplastische Material wird alternativ zunächst auf das Papier mit der gewünschten Schichtdicke aufgebracht. Es wird beispielsweise aufgedüst. Anschließend wird die aus thermoplastischem Material bestehende Schicht auf der Unterseite eines Paneels so aufgewalzt, dass die Papierschicht die Unterseite abschließt. Anschließend werden die Fußbodenelemente bzw. die Trägerplatte mit dem aufgebrachten thermoplastischen Material abgekühlt.

15 Verfahrensgemäß wird das dünne, sehr Papier mit einer acrylathaltigen Dispersion oder Mischung imprägniert, um so zu einem sehr festen Papier zu gelangen.

Die zur Imprägnierung eingesetzte acrylathaltige Dis-20 persion oder Mischung enthält Wasser, in der Acrylatpartikel dispergiert sind. Geeignete Acrylate sind daher solche, die gut dispergierend sind.

In einer vorteilhaften Ausgestaltung wird die acry25 lathaltige Dispersion oder Mischung zwecks Imprägnierung in das Papier hineingepresst. Hierfür wird beispielsweise das Papier durch Walzen, die gegeneinander
gepresst sind, hindurchgeführt. Auf eine Walze wird die
acrylathaltige Dispersion oder Mischung kontinuierlich
30 aufgetragen. Verlässt das Papier die Walze, so ist die
Dispersion oder die Mischung in das Papier hineingepresst worden.

Wesentlich ist, dass das dispergierte Acrylat bzw. die 35 Mischung auf das Papier nicht lediglich aufgestrichen wird, da dann das dispergierte Acrylat bzw. die Mischung nicht oder nur unzureichend in das Papier eindringen würde. Durch das Pressen wird sichergestellt, dass die Dispersion oder die Mischung in das Papier eindringt und so das Papier die gewünschte verbesserte 5 Festigkeit erlangt.

In einer vorteilhaften Ausgestaltung des Verfahrens wird das Papier vor dem Hineinpressen der acrylathaltigen Dispersion oder Mischung der Imprägnierung entlüftet. Hierfür wird das Papier insbesondere einseitig mit der acrylathaltigen Dispersion oder Mischung getränkt. Die im Papier befindliche Luft wird so durch die Dispersion oder die Mischung ersetzt.

In einer Ausführungsform der Erfindung wird eine HarzAcrylat-Mischung oder -Dispersion, insbesondere eine
Aminoharz-Acrylat-Mischung für die Imprägnierung verwendet. Mit einer derartigen Mischung oder Dispersion
lassen sich Papiergewichte bis zu einer Untergrenze von
20 ca. 10 Gramm pro Quadratmeter realisieren. Derartig
hergestellte Papiere sind bei geeignetem Mischungsverhältnis hinreichend reißfest, um anspruchsgemäß eingesetzt werden zu können. Es kann dem Fachmann überlassen
bleiben, besonders geeignete Mischungsverhältnisse
25 durch wenige Versuche aufzufinden. Optimale Werte des
so behandelten Papiers liegen derzeit zwischen 25 bis
35 g/m².

In einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung wird
die acrylathaltige Dispersion oder Mischung in
entlüftetes Papier von beiden Seiten hineingepresst. Es
hat sich gezeigt, dass sich dann das Papier von der
Mitte her mit der acrylathaltigen Dispersion oder
Mischung auffüllt. Derartig imprägniertes Papier eignet
sich für die anspruchsgemäße Verwendung an der
Unterseite einer schalldampfenden Schicht besonders gut

geeignet.

Die Erfindung wird anhand des nachfolgenden 5 Ausführungsbeispiels näher erläutert. Als starrer Fußbodenbelag wird in der Figur 1 ein Fußbodenpaneel 1 gezeigt, welches das Format 1285 x 185 x 8 mm aufweist. Dieses besteht aus einer 0,8 mm starken Hochdrucklaminatschicht, einer 6,4 mm dicken HDF-10 Trägerplatte mit einer Dichte von 870 kg/m³ sowie einer 0,8 mm starken Hochdrucklaminatgegenzugschicht. Auf solche Fußbodenpaneele wird mittels eines Streichaggregates auf der Paneelrückseite eine thermoplastische Schicht 2 aus einem Copolymer mit 15 einer Temperatur von 150°C aufgetragen. Das Copolymer besteht aus Vinylacetat mit einem Acrylsäureesteranteil von 12 Masse-%. Die Stärke der aufgetragenen Schicht beträgt 0,3 mm. Anschließend wird das vorgenannte acrylathaltige Papier 3 mit einem Flächengewicht von 30 20 g/m² fest mit der Unterseite der thermoplastischen Schicht 2 verbunden.

Trotz einer deutlich dünneren thermoplastischen Schicht konnten im Vergleich zum aus der Druckschrift WO 25 01/09461 Al bekannten Stand der Technik vergleichbare schalldämmende Wirkungen erzielt werden. Es wurde überraschend gefunden, dass mit der erfindungsgemäßen Kombination "thermoplastische Schicht und dünner Träger" eine besonders effektive schalldämmende Wirkung 30 erzielt werden kann. Mit der praxisnahen Prüfmethode IHD Werksnorm des eph Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH Dresden wird bei einer Schichtstärke von 0,3 mm einer thermoplastischen Masse mit einer Abdeckung mit einem Papier von 30 g/m² eine 35 Gehschallreduzierung von 10 dB erreicht. Das entspricht einer Gehschallreduzierung von 50%. In der Figur 2 wird WO 02/100638 PCT/EP01/07357

das erzielte Ergebnis verdeutlicht. Hier ist der ermittelte Schalldruckpegel S in [dB] gegen die Frequenz f in [Hz] aufgetragen. Die Strich-Punktlinie (-·-) zeigt das Ergebnis eines Laminatbodens mit einer 5 0,3 mm dicken thermoplastischen Dämpfmasse nebst der erfindungsgemäßen Papierabdeckung der Unterseite. Die darüber liegende dicke durchgezogene Linie zeigt das Ergebnis einer Referenzmessung.

5

10

15

20

25

Ansprüche

- Paneel (1) für einen Fußbodenbelag mit einer aus thermoplastischem Material bestehenden Schicht (2), die zwischen der Unterseite des Paneels (1) und einer weiteren Schicht (3) angebracht ist.
- Paneel nach Anspruch 1, bei dem das thermoplastische Material ohne Einschluss von Luft auf die Unterseite des Paneels aufgebracht ist.
- 3. Paneel nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem das Paneel (1) dicker als die aus thermoplastischem Material bestehende Schicht (2) ist und oder die aus thermoplastischem Material bestehende Schicht (2) dicker als die weitere Schicht (3) ist.
- 4. Paneel nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem die aus thermoplastischem Material bestehende Schicht 0,1 bis 2 mm dick ist.
 - Paneel nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem die weitere Schicht (3) Kunstharz aufweist.
 - 6. Paneel nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem als thermoplastisches Material Polyvinylformale, Polyvinylbutyrale, Polyvinyläther, Polyisobutene, Copolymerisate wie

Terpolymerisate aus Acrylnitril, Butadien und Styrol (ABS), Copolymere aus Vinylchlorid und 2-Athylhexylacrylat, Copolymere aus Vinylacetat und Vinyllaurat, Polymer auf Tallharzbasis oder Mischungen dieser Polymere, auch unter Zusatz typischer Polymerweichmacher, eingesetzt sind.

5

10

15

20

25

- 7. Paneel nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem als thermoplastisches Material Polymerisate oder Copolymerisate mit Füllstoffen, vorzugsweise leichten organischen Stoffe vorgesehen sind.
- 8. Paneel nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem der Paneel aus Holz, Holzwerkstoffen und/ oder Kunststoff besteht.
- 9. Paneel nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem thermoplastisches Material erwärmt und auf der Unterseite aufgestrichen oder aufgewalzt und so fest verbunden worden ist.
- 10. Paneel nach einem der vorhergehenden Ansprüche, herstellbar durch Aufstreichen oder Aufwalzen des im fließfähigen Zustand befindlichen thermoplastischen Materials auf die Unterseite des Fußbodenpaneels.




Fig. 1




Fig. 2

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

PCT/EP 01/07357

		101721 0	1,01331
A. CLASSI IPC 7	IFICATION OF SUBJECT MATTER B32B27/06 B32B21/08 E04F15/	20	
According to	o International Patent Classification (IPC) or to both national classific	eation and IPC	
	SEARCHED		
IPC 7	ocumentation searched (classification system followed by classification by B32B E04F	ion symbols)	
	tion searched other than minimum documentation to the extent that		
	tata base consulted during the International search (name of data by	ase and, where practical, search terms us	ed)
C. DOCUM	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category *	Cliation of document, with indication, where appropriate, of the re	levant passages	Relevant to claim No.
х	US 5 543 193 A (TESCH GUNTER) 6 August 1996 (1996-08-06) column 1, line 59 -column 2, lin column 3, line 67 -column 4, lin		1,5,7,8
A	DE 299 23 734 U (KRONOSPAN TECH 1 March 2001 (2001-03-01) the whole document & WO 01 09461 A (KRONOSPAN TECH 8 February 2001 (2001-02-08) cited in the application		1-10
A	US 4 865 912 A (MITSUMATA HIROSH 12 September 1989 (1989-09-12) column 1, line 11-24 column 3, line 36 -column 6, lin figures		1-10
		-/	
			<u></u>
X Furt	ther documents are listed in the continuation of box C.	χ Patent family members are liste	ed in annex.
Special ca	ategories of cited documents :	"T" later document published after the in	nternational filing date
	ent defining the general state of the art which is not dered to be of particular relevance	or priority date and not in conflict wi cited to understand the principle or invention	
"E" eartier of filing of	document but published on or after the international date	*X* document of particular relevance; the cannot be considered novel or cannot	
which citatio	ent which may throw doubts on priority claim(s) or is cited to establish the publication date of another or or other special reason (as specified) ent reterring to an oral disclosure, use, exhibition or	"Y" document of particular retevance; the cannot be considered to involve an document is combined with one or	document is taken alone ectaimed invention inventive step when the
P docum	means ent published prior to the international filling date but han the priority date claimed	ments, such combination being obv in the art. '&' document member of the same pate:	lous to a person skilled
	actual completion of the international search	Date of mailing of the international s	
1	.7 January 2002	30/01/2002	
Name and	mailing address of the ISA European Patent Office, P.8. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk	Authorized officer	
	Tet. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl. Fax: (+31-70) 340-3016	Ibarrola Torres,	0

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

PCT/EP 01/07357

		PCT/EP 01/0/35/
C.(Continu	etion) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	FR 2 351 784 A (SWAN MILL PAPER CO LTD) 16 December 1977 (1977–12–16) claims; examples 5,6	1,9,10
A	16 December 1977 (1977-12-16)	1,9,10

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

formation on patent family members

Intermenal Application No
PCT/EP 01/07357

				01/0/35/	
Patent document cited in search report	Publication date		Patent family member(s)	Publication date	
US 5543193 A	06-08-1996	8-1996 DE 4217438 A1		02-12-1993	
	00 00 1330	DE	4235530 A1	28-04-1994	
		AT	143448 T	15-10-1996	
		AT	176190 T	15-02-1999	
		ÂŤ	168068 T	15-02-1999	
		AT	159452 T	15-11-1997	
		AT	159453 T	15-11-1997	
		AU	4317693 A	30-12-1993	
		AU	4317893 A	30-12-1993	
		AU	4317993 A	30-12-1993	
		AU	4318093 A	30-12-1993	
		CA	2114227 A1	09-12-1993	
		CA	2114248 A1	09-12-1993	
		CA	2114249 A1	09-12-1993	
		CA	2114428 A1	09-12-1993	
		DE	59303976 D1	31-10-1996	
		DE	59307572 D1	27-11-1997	
		DE	59307573 D1	27-11-1997	
		DE	59308745 D1	13-08-1998	
		DE	59309348 D1	11-03-1999	
				09-12-1993	
		WO	9324719 A1		
		WO	9324293 A1	09-12-1993	
		MO	9324308 A1	09-12-1993	
		WO	9324295 A1	09-12-1993	
		MO	9324296 A1	09-12-1993	
		EP	0611408 A1	24-08-1994	
		EΡ	0611339 A1	24-08-1994	
		EP	0611342 A1	24-08 - 1994	
		EP	0611340 A1	24-08-1994	
		- EP	0611341 A1	24-08-1994	
		US	5604025 A	18-02-1997	
DE 29923734 U	01-03-2001	DE	29923734 U1	01-03-2001	
		AÜ	1504600 A	19-02-2001	
		WO	0109461 A1	08-02-2001	
US 4865912	12-09-1989	NONE			
FR 2351784	16-12-1977	DE	2720616 A1	01-12-1977	
		FR	2351784 A1	16-12-1977	
DE 29508231	24-08-1995	DE	29508231 U1	24-08-1995	

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 7 B32B27/06 B32B21/08 E04F15/20

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchlerter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) $IPK \ 7 \qquad B32B \qquad E04F$

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, sowelt diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der Internationalen Recherche konsultilerte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	US 5 543 193 A (TESCH GUNTER) 6. August 1996 (1996-08-06) Spalte 1, Zeile 59 -Spalte 2, Zeile 31 Spalte 3, Zeile 67 -Spalte 4, Zeile 25	1,5,7,8
A	DE 299 23 734 U (KRONOSPAN TECH CO LTD) 1. März 2001 (2001-03-01) das ganze Dokument & WO 01 09461 A (KRONOSPAN TECH CO LTD) 8. Februar 2001 (2001-02-08) in der Anmeldung erwähnt	1-10
A	US 4 865 912 A (MITSUMATA HIROSHI) 12. September 1989 (1989-09-12) Spalte 1, Zeile 11-24 Spalte 3, Zeile 36 -Spalte 6, Zeile 5; Abbildungen	1-10

Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen	X Siehe Anhang Patentlamille
*Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : *A* Veröffentlichung, die den altgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist *E* älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationaten Anmeldedatum veröffentlicht worden ist *L* Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zwelfelhaft erschelnen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichungsdatum einer soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) *O* Veröffentlichung, die sich auf eine m\u00e4ndliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht *P* Veröffentlichung, die vor dem Internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist	 'T' Spätere Veröflentlichung, die nach dem internationalen Anmekledatum oder dem Prioritätsdatum veröflentlicht worden ist und mit der Anmekledung nicht kolfdierl, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist 'X' Veröflentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann abein aufgrund dieser Veröflentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden 'Y' Veröflentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröflentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröflentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann nahellegend ist '&' Veröflentlichung, die M\u00e4glied derselben Patentfamilie ist
Datum des Abschlusses der Internationaten Recherche 17. Januar 2002	Absendedatum des internationalen Recherchenberichts 30/01/2002
Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswift Tel. (+31-70) 340–2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340–3016	Bevolimächtigter Bediensteter Ibarrola Torres, O



PCT/EP 01/07357

	mg) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN	Betr. Anspruch Nr.
(alegorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, sowelt erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Deti. Alisprucii Wr.
1	FR 2 351 784 A (SWAN MILL PAPER CO LTD) 16. Dezember 1977 (1977-12-16) Ansprüche; Beispiele 5,6	1,9,10
	DE 295 08 231 U (HUTHMANN EN SPAR GES MBH) 24. August 1995 (1995-08-24) Ansprüche 1,9,13; Abbildungen	1
		·

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internales Aktenzeichen PCT/EP 01/07357

Im Recherchenbericht	Datum der	Mitglied(er) der Patentfamilie			Datum der	
geführtes Patentdokument	Veröffentlichung			Veröffentlichung		
US 5543193 A	06-08-1996	DE	4217438	A1	02-12-1993	
		DE	4235530		28-04-1994	
		AT	143448		15-10-1996	
		AT	176190		15-02-1999	
		AT	168068		15-07-1998	
		AT	159452		15-11-1997	
		AT	159453		15-11-1997	
		AU	4317693		30-12-1993	
		AU	4317893		30-12-1993	
		AU	4317993		30-12-1993	
		ΑU	4318093		30-12-1993	
		CA	2114227		09-12-1993	
,		CA	2114248		09-12-1993	
		CA	2114249		09-12-1993	
		CA	2114428		09-12-1993	
		DE	59303976		31-10-1996	
		DE	59307572	D1	27-11-1997	
		DE	59307573	D1	27-11-1997	
		DE	59308745	D1	13-08-1998	
		DE	59309348	D1	11-03-1999	
		WO	9324719	A1	09-12-1993	
		WO	9324293	A1	09-12-1993	
		WO	9324308	A1	09-12-1993	
		WO	9324295		09-12-1993	
		WO	9324296	A1	09-12-1993	
		EP	0611408	A1	24-08-1994	
		EP	0611339		24-08-1994	
		EP	0611342		24-08-1994	
		EP	0611340		24-08-1994	
		EP	0611341		24-08-1994	
		US	5604025	Α	18-02-1997	
DE 29923734 U	01-03-2001	DE	29923734	U1	01-03-2001	
		AU	1504600		19-02-2001	
		WO	0109461	A1	08-02-2001	
US 4865912 A	12-09-1989	KEINE				
FR 2351784 A	16-12-1977	DE	2720616	A1	01-12-1977	
		FR	2351784	A1	16-12-1977	
DE 29508231 U	24-08-1995	DE	29508231	U1	24-08-1995	